



Coated Folding Boxboard with Kraft Back Cartulinas Estucadas Reverso Café

Grammage Gramaje TAPPI 410	Stiffness Taber 15° Rigidez TAPPI 489		Stiffness L&W 5° Rigidez TAPPI 556		Thickness Espesor TAPPI 411	
	mN x m		mN x m		Pts / Pt*	µm
g/m ²	CD	MD	CD	MD		
175	2,1	4,2	4,1	8,2	10	255
190	2,5	5,0	4,9	9,8	11	280
220	3,6	7,2	7,0	14,4	13	330
235	4,4	8,8	8,6	17,6	14	360
+/-5%	-15%		-15%		+/-5%	

*Only as reference / Valores referenciales

Smoothness / Lisura PPS (µm)
TAPPI 555 1,4 + 0,5

Brightness / Blancura Top / Cara (%)
TAPPI 525 80 +/-2

Cobb (1min) Top (g/m²)
TAPPI 441 ≤45

Cobb (2min) Back (g/m²)
TAPPI 441 ≤80

Moisture / Humedad (%)
TAPPI 412 6,5 - 9,5

Notes / Notas:

- 1- Test climate 23+/-1°C and 50+/-2% RH, (TAPPI 402) / Las condiciones atmosféricas de los ensayos son 50 +/-2% de H.R y 23 +/- 1°C
- 2- Tolerances based upon 95% confidence limits, for pallets or reels / Las tolerancias especificadas para cada uno de los ensayos se garantizan para el 95% del lote, ya sea en hojas o rollos en base a muestreo representativo.
- 3- All specifications mentioned above may be subject to technical changes. / Todas las especificaciones aquí entregadas pueden ser sujetas a cambios técnicos.

Delivery specifications / Especificaciones de entrega

Sheets and reels cutting specifications*

Especificaciones de corte para pliegos y rollos*

Reels Rollos	Width / Ancho Diameter / Diámetro Core / Bobina	Min.	Máx.
		480 mm	2.400 mm
Sheets Hojas	Width x Length Ancho x Largo	400 x 400 mm	1.100 x 1.400 mm
	Height / Altura	1.000 mm	1.800 mm

* For other dimensions please contact our offices.
* Para otros formatos consultar en nuestras oficinas.

Tolerances / Tolerancias:

Reel width / Ancho rollo	-1/+1 mm
Reel diameter / Diámetro de rollo	-5/+5 mm
Running meters / Metros lineales	-1%
Number of sheets / Número de hojas	-1%
Sheet width / Ancho hoja	+/-0,5 mm*
Sheet length / Largo hoja	+/-1,0 mm*

* For dimension over 1.000 mm, the tolerance is 0.1%
* Para dimensiones mayores a 1.000 mm. la tolerancia es 0.1%

Last Update/Última actualización:
March 2022/Marzo 2022

Cartulinas CMPC

Agustinas 1343 Piso 5, Santiago, Chile
Tel.: (56 2) 2441 2020 • Fax: (56 2) 2672 34 50
e-mail: cartulinas-cmpc@gerencia.cmpc.cl
boxboard.cmpcbiopackaging.com

