



Especificação Técnica de Produto IBEMA PAPELCARTÃO
IBEMA IBEMA SUPERA WHITE – CAT 120

IBEMA IBEMA SUPERA WHITE

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Typical Values | Características Principales

Cartão com duplo revestimento, alta espessura, alta rigidez, alta alvura e verso branco.

Double coated paperboard, high bulk, high stiffness, high brightness and white backside.

Cartoncillo doble estucado, alto espesor, alta rigidez, alta blancura y reverso blanco.

Tipo/Grade: Folding Boxboard - **FBG GC1**

UMIDADE Moisture Humedad	ESPESSURA Thickness Espesor		GRAMATURA Grammage Gramaje	RIGIDEZ L Stiffness MD		RIGIDEZ T Stiffness CD	
	micras	points (1)		Mínimo Minimum Mínimo	Nominal	Mínimo Minimum Mínimo	Nominal
6,5	305	12,0	190	4,6	5,4	2,4	2,8
6,5	350	13,8	208	8,5	10,0	4,3	5,1
6,5	390	15,4	225	11,4	13,4	5,6	6,6
6,5	425	16,7	240	14,4	16,9	7,2	8,5
7,5	455	17,9	260	17,9	21,1	8,9	10,5
7,5	500	19,7	280	21,8	25,6	10,9	12,8
7,5	540	21,3	300	26,3	30,9	13,1	15,4
8,0	585	23,0	320	31,2	36,7	15,6	18,4
8,5	635	25,0	340	36,8	43,3	18,4	21,6
± 1,5	± 5%		± 4%	*		*	
%	µm	#	g/m ²	mN.m		mN.m	
ISO 287	ISO 534		ISO 536	ISO 2493		ISO 2493	

COBB CAPA | Cover | Capa: ISO 535 **30 a 80 g H₂O/m²**

COBB VERSO | Back | Reverso: ISO 535 **30 a 80 g H₂O/m²**

BRIGHTNESS | Cover | Capa: ISO 2470 **90%**

BRIGHTNESS | Back | Reverso: ISO 2470 **90%**



A marca da
gestão florestal
responsável

(1) Valores Referenciais | Values for Reference Purpose | Valores Referenciales

1. Condições de teste | Testing conditions | Condiciones de test:

T: 23 ± 1°C

RH: 50 ± 2%

2. Amostras | Sampling | Muestras:

ISO 186

3. Em função do desenvolvimento do produto a Ibema se reserva ao direito de realizar modificações nos valores acima.

All figures mentioned above may be subject to technical changes.

Todos los valores mencionados arriba pueden ser sometidos a modificaciones técnicas.

4. Todos os valores de rigidez estão acima do valor mínimo de tolerância.

All measured stiffness values are above the minimum tolerance level.

Todos los valores de rigidez estan por sobre el nivel mínimo de tolerância.

6. Produzido na unidade Turvo - PR

Produced in Turvo - PR

Producido en la unidad de Turvo - PR

Producido na unidade de Turvo - PR

Escritório Central | Head Office | Oficina:

IBEMA CIA. BRASILEIRA DE PAPEL

www.ibema.com.br

Av. Sete de Setembro, 5739

Edifício Priori Business - Sala 401 - 4º andar

Batel | CEP 80240 - 001

Curitiba | Paraná | Brasil

Tel.: +55 41 3240-7400