

OFFSET SHEETS - Coated Papers

Fecha de emisión : 05-01-2005
Fecha última modificación: 30-06-2020**4-SL1B-01871 - SEMIGLOSS FSC AP904 WK85****MATERIAL FRONTAL**

Papel estucado blanco semi brillante, libre de madera (pasta mecánica), certificado FSC® bajo el código de licencia FSC-C121000.

Tipo	Papel estucado	
Color F	Blanco	
Peso	80 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	65 µ ±10%	ISO 534-80

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente. Buena adhesión sobre una amplia variedad de materiales incluyendo sustratos apolares (como PE y PP).

Sigla	AP904	
Tipo adhesivo	Acrílico permanente	
Temp Min Apl A	+5°C	
Temperatura de servicio	-40°C/+100°C	
Cohesión A	Media	
Tack	13 N/25mm	FINAT FTM9
AdeFin	10 N/25mm	FINAT FTM2

Este adhesivo es aprobado por ISEGA (contacto directo con alimentos no grasos secos y húmedos) de acuerdo a las recomendaciones alemanas XIV y cumple con la FDA 175.105.

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	85 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	87 µ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

Aplicaciones

Etiquetas para usos generales y promocionales, donde un acabado semi-brillante se requiere.

Métodos de impresión

Imprimible con offset, letterpress UV, flexo UV y láser. Pruebas de idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de usar.

Vida útil

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

