

GRAPHICS – Wide Format Ink Jet Print Media

Fecha de emisión: 05/01/2005

Fecha última modificación: 04/04/2018

4-GL3B-02025 RI-JET 145 GLOSS WHITE AP940 PERMANENT WK135**Material Frontal**

PVC blanco brillante.

Tipo	Película de vinilo plastificada	
Color F	Blanco brillante	
Peso	107 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	80 µ ±10%	ISO 534-80

Adhesivo

Adhesivo permanente con muy buena adherencia sobre vidrio y sobre una amplia variedad de sustratos ABS, PS, PVC, con excepción de apolares como polietilenos y polipropilenos.

Sigla	AP940 permanente
Tipo adhesivo	Acrílico permanente
Temp Min Apl A	+10°C
Temperatura de servicio	-30°C/+120°C
Cohesión A	Medio
Tack	Medio N/inch ²
Adhesión final	Alta N/inch

Soporte Siliconado

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	135 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	145 µ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

Aplicaciones

Para publicidad y aplicaciones de promoción (carteles interiores y exteriores, vallas publicitarias y carteles) y para aplicaciones en vehículos (cara plana, incluidos los autobuses, tranvías y taxis).

Métodos de impresión

La serie RI-JET de los medios de impresión de inyección de tinta ofrece excelentes resultados de impresión con UV, solvente y eco-solventes. Pruebas para la idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de su uso.

Vida útil

24 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.it
www.ritrama.com

