

VISCOM-DIGITAL - Solvent Based Ink Jet Print Media

Fecha de emisión : 05/01/2005
Fecha última modificación: 24/11/2011**03642 RI-JET 205 PVC GLOSS CLEAR AP900 WK135 RIT/GRY****MATERIAL FRONTAL**

Película de vinilo plastificado transparente, con una buena flexibilidad y adaptabilidad para superficies curvas, estampado al dorso.

Tipo	Película de vinilo plastificada
Color F	Transparente
Peso	104 g/m ² ±10%
Espesor	80 µ ±10%

ADHESIVO

Adhesivo permanente con muy buena adherencia sobre vidrio y sobre una amplia variedad de sustratos, con excepción de apolares como polietilenos y polipropilenos.

Sigla	AP900
Tipo adhesivo	Acrílico permanente
Temp Min Apl A	+10°C
Temperatura de servicio	-30°C/+120°C
Cohesión A	Excelente
Tack	6 N/inch ²
Adhesión final	9 N/inch

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	1 lado del Kraft siliconado
Color S	Blanco
Peso	135 g/m ² ±10% ISO 536
Espesor	138 µ ±10% ISO 534
Transparencia S	n.a. % DIN 53 147-64

Aplicaciones

Para publicidad y aplicaciones de promoción (carteles interiores y exteriores, vallas publicitarias y carteles) y para aplicaciones en vehículos (cara plana, incluidos los autobuses, tranvías y taxis).

Métodos de impresión

La serie RI-JET de los medios de impresión de inyección de tinta ofrece excelentes resultados de impresión con UV, solvente y eco-solventes. Pruebas para la idoneidad entre medios, impresoras y tintas siempre se recomienda antes de su uso.

Vida útil

36 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

