



Papelera Dimar

GRAPHICS – Soft Vinyls

4-GL3B-01428 RI-459 PVC PHOTOLUMINESCENT AP905 WKPE 144

Frontal

Vinilo blando fotoluminiscente.
Método de luminancia DIN 67510 a 1000 lux durante 5 minutos:
Después de 10 min 99 mcd / m²
Después de 60 min 14 msd / m²

Tipo	Vinilo blando.
Color y acabado	Amarillo/Verde.
Peso	365 g/m ² ± 10% ISO-536
Espesor	270µ ± 10% ISO 534-80

Adhesivo

Adhesivo acrílico permanente con resistencia al agua, vapor y temperatura.

Sigla:	AP905.
Tipo Adhesivo:	Acrílico permanente.
Temp min. Apl.	+10 °C
Temp de Servicio.	-40°C/+120°C
Cohesión:	Muy alta.
Tack:	12 N/25mm FINAT FTM9
Adhesión final:	15 N/25mm FINAT FTM2

Este adhesivo cumple con la FDA 175.105

Soporte siliconado:

Tipo:	2 lados siliconados de Kraft PE.
Color y acabado:	Blanco
Peso:	144 g/m ² ± 10% PP-032 – ISO 536
Espesor:	155 µ ± 10% ISO 534
Transparencia:	n.a. % DIN 53 147-64

Aplicaciones:

El material puede usarse para decoraciones de paredes y para señalización de seguridad fotoluminiscente.

Métodos de impresión:

Imprimible con serigrafía solvente y UV, offset UV e ink-jet eco solvente.
Siempre se recomienda probar la idoneidad entre medios, impresoras y tintas antes de usar.

Vida útil:

24 meses, aplicable solo al material entregado por Ritrama que no ha sido procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- Este material debe almacenarse a una temperatura de 22 ° C. ± 2 ° C y 50 ± 5% de humedad relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
- Mantenga el material en su embalaje original cuando no se utilice para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.

All Ritrama products are subject to strict manufacturing controls to guarantee good quality products. The above information is based on research believed to be reliable, but does not constitute a warranty. All material should be tested by the purchaser to determine suitability of the product for their purposes.

All information is subject to change without prior notice.



PAPELERA DIMAR S.A.
Av. Américo Vespucio 2100, Pudahuel, Santiago
– Chile. CP 9020000 (+56 2) 2591 1100 /
callcenter@dimar.cl

www.dimar.cl

