

Pólen® Soft



Soft Pólen®

Descrição Description

Papel offwhite com alto corpo
Off white paper with high bulk.

Principais Usos Main Uses

Livros.
Books.

Gramatura / Grammage	Norma Ref. Standard	Unidade Unit	70		80	
			N	T	N	T
Gramatura / Grammage	ISO 536	g/m ²	70,0	± 4%	80,0	± 4%
Espessura / Thickness	ISO 534	µm	95,0	± 5%	108,0	± 5%
Opacidade ISO/ ISO Opacity	ISO 2471	%	90,0	≥ 88,0	93,0	≥ 91,0
Coordenada b* CIE/ CIE color coordinate b*	ISO 5631	nº	10,5	± 0,6	10,5	± 0,6
Aspereza Bendtsen Tela / Bendtsen Roughness	ISO 8791/2	ml/min	190	Min 100/ Max 350	210	Min 100/ Max 350
Aspereza Bendtsen Feltro / Bendtsen Roughness	ISO 8791/2	ml/min	150	Min 100/ Max 350	170	Min 100/ Max 350

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: RIO VERDE
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: EPP.04.00072

EMISSÃO: mariasoaes – 006/02/2019

VALIDADE: 06/02/2020

