

### Descripción:

La gama de papel no estucado de Lecta en tono ahuesado.

Papel no estucado de Lecta en tono ahuesado dirigido al sector editorial. Se trata de un papel offset fabricado con pasta química, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento en máquina.

Especialmente diseñado para impresión offset, está garantizado para impresión digital láser y láser pre-print y está recomendado por las principales marcas de impresión digital.

Amplia gama de gramajes y formatos, disponible en hojas y bobinas.

### Aplicaciones:

Libros, Folletos, Catálogos, Cubiertas, Marketing directo, Carpetas, Inserciones, Embalaje, Postales

### Sistemas de impresión:

Digital, Flexografía, Laser/Toner seco, Offset, Huecograbado

### Certificados:

- [Ficha de Datos de Seguridad - Coral Book](#)
- [Certificado ECF - Coral Book](#)
- [Seguridad en juguetes \(EN 71-3\) - Coral Book Ivory](#)
- [Contacto con Alimentos \(XXXVI BfR\) - Coral Book Ivory](#)
- [Análisis Sensorial \(EN 1230\) - Coral Book Ivory](#)
- [Envases y Residuos de Envases \(EN 13427\) - Coral Book Ivory](#)
- [FSC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [PEFC Cadena de Custodia \(multisite\)](#)
- [EMAS fábrica Zaragoza](#)
- [ISO 14001](#)
- [Eficiencia Energética ISO 50001](#)
- [ISO 9001 calidad](#)
- [OHSAS 18001 fábrica Zaragoza](#)

### Especificaciones técnicas

Propiedad	Norma	Unidades	Tolerancia	70	80	90	100	120
Gramaje	ISO 536 TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	±4%	70	80	90	100	120
Espesor	ISO 534 TAPPI T411	µm	-	84	96	108	119	143
Volumen	ISO 534 TAPPI T411	cm <sup>3</sup> /g	±0.03	1.20	1.20	1.20	1.20	1.19
Opacidad	ISO 2471 TAPPI T519	%	-2.0	88.0	90.0	92.0	93.0	96.0
Color a* D65/10º	ISO 5631-2	abs.	-	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
Color b* D65/10º	ISO 5631-2	abs.	-	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
Rugosidad Bendtsen	ISO 8791-2 TAPPI T555	ml/min	±50	150	150	150	150	150
Cobb	ISO 535 TAPPI T441	g/m <sup>2</sup>	±5	25	25	25	25	25
Humedad relativa	TAPPI T502	%	±7	40	40	40	40	40

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Última actualización: 05/10/2017