



Made by Munksjö

<b>Munksjö Brasil</b>	<b>Código</b>	<b>EP.14.00.009</b>
<b>Especificação de Produto / Technical Specification</b>	<b>Revisão / Data</b>	<b>n° 12 em: 06.08.2014</b>
<b>Título: OFFSET CONVENCIONAL 80 g/m<sup>2</sup></b>	<b>Área</b>	<b>DQD</b>
	<b>Páginas</b>	<b>1/3</b>

CÓDIGO DO PRODUTO / PRODUCT CODE: OFFCONV080

CLIENTE / CUSTOMER: GERAL / GENERAL

1 - VARIÁVEIS DE INSPEÇÃO / INSPECTION VARIABLES (RÍGIDAS / STRICT VARIABLE)

VARIÁVEIS VARIABLES	UNIDADE MEDIDA UNIT	LIMITES DE TOLERÂNCIA TOLERANCE LIMITS			MÉTODO DE ENSAIO
		META	MÍNIMO	MÁXIMO	INTERNAL METHOD
GRAMATURA / GRAMMAGE	g/m <sup>2</sup>	80,0	76,8	83,2	ACCURAY
UMIDADE / (MOISTURE CONTENT)	%	4,5	2,5	5,5	ACCURAY
BRANCURA / BRIGHTNESS ELREPHO	%	159,5	156,5	162,5	ME.14.05.040
ESPESSURA / THICKNESS	mm/1000	104	99	108	ME.14.05.020
ALVURA ELREPHO F BRIGHTNESS ELREPHO	%	101,0	98,0	104,0	ME.14.05.040
OPACIDADE ELREPHO OPACITY ELREPHO	%	NA	89,0	NA	ME.14.05.040
EMENDAS / SPLICES	n°	NA	NA	3	NA
VARIAÇÃO DE FORMATO FORMAT VARIATION	FOLHA: mm (SHEET) BOBINA: mm (REEL)	± 1			NA

<b>Elaborador:</b> Francisco Carlos de Souza	<b>Aprovador:</b> Sebastião M. Balestra
---	--



Made by Munksjö™

<b>Munksjö Brasil</b>	<b>Código</b>	<b>EP.14.00.009</b>
<b>Especificação de Produto / Technical Specification</b>	<b>Revisão / Data</b>	<b>n° 12 em: 06.08.2014</b>
Título: OFFSET CONVENCIONAL 80 g/m <sup>2</sup>	<b>Área</b>	<b>DQD</b>
	<b>Páginas</b>	2/3

## 2 - VARIÁVEIS DE MONITORAMENTO / ATTENDANCE VARIABLES

VARIÁVEIS VARIABLES	UNIDADE MEDIDA UNIT	LIMITES DE TOLERÂNCIA TOLERANCE LIMITS			MÉTODO DE ENSAIO INTERNAL METHOD
		META	MÍNIMO	MÁXIMO	
ASPEREZA BENDTSEN T ROUGHNESS BENDTSEN F	ml/min	190 150	120 80	280 220	ME.14.05.023
POROSIDADE GURLEY POROSITY GURLEY	s/100 ml	NA	15	NA	
COBB TEST T F	g/m <sup>2</sup>	NA NA	NA NA	50 50	ME.14.05.025
DENNISON T F	n°	NA NA	16 16	NA NA	
RESISTÊNCIA RASGO T TEAR RESISTANCE L	mN	NA NA	415 410	NA NA	ME.14.05.028
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO T TENSILE STRENGTH L	KN/m	NA NA	2,1 3,9	NA NA	
ALONGAMENTO T STRETCH RESISTANCE L	%	5,6 1,8	3,3 1,3	NA NA	ME.14.05.029
TEA T L	J/m <sup>2</sup>	100 70	70 40	160 100	
TONALIDADE a* /TONALITY a*	n°	4,00	3,50	4,50	ME.14.05.040
TONALIDADE b* /TONALITY b*	n°	-15,7	-17,0	-14,5	ME.14.05.040
CLARIDADE L* / CLARITY L*	%	95,5	95,0	96,0	ME.14.05.040
FLUORESCÊNCIA/FLUORESCE (DELTA R 457)	%	12,0	9,5	13,5	ME.14.05.040
ENCANOAMENTO / CURLING	mm	NA	NA	25	ME.14.05.032
FORMAÇÃO / FORMATION	n°	NA	NA	5	ME.14.05.044

<b>Elaborador:</b> Francisco Carlos de Souza	<b>Aprovador:</b> Sebastião M. Balestra
---	--



Made by Munksjö™

<b>Munksjö Brasil</b>	<b>Código</b>	<b>EP.14.00.009</b>
<b>Especificação de Produto / Technical Specification</b>	<b>Revisão / Data</b>	<b>n° 12 em: 06.08.2014</b>
Título: OFFSET CONVENCIONAL 80 g/m <sup>2</sup>	<b>Área</b>	<b>DQD</b>
	<b>Páginas</b>	<b>3/3</b>

.NA = Não Aplicável / Not applicable

NOTA 1: Os limites de tolerância correspondentes às variáveis de inspeção são garantidos pela Munksjö Brasil

NOTE 1: The tolerance limits to the Inspection Variables are guaranteed by Munksjö Brazil

NOTA 2: Os limites de tolerância correspondentes às variáveis de monitoramento são apenas valores referenciais, baseados em históricos de fabricação.

NOTE 2: The tolerance limits corresponding to the Attendance Variables are reference values, based on production reports.

<b>Elaborador:</b> Francisco Carlos de Souza	<b>Aprovador:</b> Sebastião M. Balestra
---	--