

# Prisma Bright®



## Descrição

### Description

Papel off-set alcalino, feito com 100% de celulose de eucalipto branqueada ECF.  
Alkaline woodfree off-set paper, made with 100% ECF bleached eucalyptus pulp.

## Principais Usos

### Main Uses

Formulários contínuos, cadernos, livros e impressos em geral.  
Continuous forms, notebooks, books and prints in general.

| Gramatura / Grammage                   | Norma Ref. Standard | Unidade Unit     | 70   |       | 75   |       | 80    |       | 90   |       |
|--|---------------------|------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
|  |                     |                  | N    | T     | N    | T     | N     | T     | N    | T     |
| Gramatura / Grammage                   | ISO 536             | g/m <sup>2</sup> | 70,0 | ± 2,8 | 75,0 | ± 3,0 | 80    | ± 3,2 | 90,0 | ± 3,6 |
| Espessura / Thickness                  | ISO 534             | micra            | 90,0 | ± 4,5 | 97,0 | ± 4,8 | 102,0 | ± 5,1 | 115  | ± 5,8 |
| Opacidade / Opacity                    | ISO 2471            | %                | 89,0 | ≥ 87  | 90,0 | ≥ 88  | 92,0  | ≥ 90  | 94   | ≥ 92  |
| Branco CIE / CIE Whiteness             | ISO 11475           | nº               | 160  | ± 3   | 160  | ± 3   | 160   | ± 3   | 160  | ± 3   |
| Alvura ISO / ISO Brightness            | ISO 2470            | %                | 100  | ≥ 97  | 100  | ≥ 97  | 100   | ≥ 97  | 100  | ≥ 97  |
| Aspereza Bendtsen / Bendtsen Roughness | ISO 8791/2          | ml/min           | 145  | ± 85  | 145  | ± 85  | 145   | ± 85  | 145  | ± 85  |

N = Nominal

T = Tolerância / Tolerance

Norma Ref = Norma de referência

Standard = Reference method

- Unidade de fabricação / Mill: SUZANO
- Condições de ensaios: 23°C / 50% UR (de acordo com a ISO 187). Tolerâncias: baseadas em 95% do intervalo de confiança, aplicadas para média da bobina ou pallet. Para verificação, a média deve ser calculada em 5 medições de amostras escolhidas aleatoriamente no pallet/bobina. Deverá estar dentro do limite especificado ao menos 19 dos 20 pallets/bobinas analisados. / Test climate conditions: 23°C / 50% RG (according to ISO 187). Tolerances: based upon 95% confidence limits, apply to reel/pallet average. In order to verify, reel/pallet average shall be based on 5 single measurements randomly sampled within the reel/pallet. These averages will be for at least 19 of 20 reels/pallets within the specification limits.
- Reservamo-nos o direito a alterações / We reserve the right to change.
- Para aplicações diferentes das citadas acima, entrar em contato com a Suzano. / For applications other than those mentioned above, contact Suzano.

REFERÊNCIA: EP.01.00230

EMISSÃO: diogom.place – 22/10/2014

VALIDADE: 22/10/2015

